

## STANDART

STANDART

СТАНДАРТ



### Təyinatı:

Daxili və xarici suvaq, hörgü və digər işlər üçün qarışıqların hazırlanmasında istifadə olunur. AZS 411-2010 Standartının tələblərinə uyğundur.

### Səthin hazırlanması:

Daxili və xarici Suvaq və hörgü işləri görülməzdən əvvəl səth tozdan və yad cisimlərdən təmizlənməlidir.

### İstifadə qaydaları:

Sement doldurucularla birlikdə yaxşıca qarışdırılır, sonra üzərinə lazımi miqdarda su əlavə edilib təkrarən intensiv surətdə qarışdırılır. Suyun miqdarı qumun və çınqılın nəmliyindən asılı olaraq əlavə edilir.

**Qeyd:** İstifadə olunan suyun, qabın və alətlərin təmiz olmasına diqqət edin.

### Saxlama şəraiti və müddəti:

Sement istehsalçının qablaşdırdığı kisələrdə taxta və ya oxşar altlıqlarda, 1.8m hündürlüyə qədər bağlı və quru yerdə saxlanılmalıdır. Saxlanma müddəti istehsal tarixindən sonra 60 gündür.

### Xəbərdarlıq:

Göstərilən təlimatdan kənar istifadə halları zamanı baş verə biləcək hər hansı problemə görə "FORTIS GROUP" MMC məsuliyyət daşımır.

### Intended use:

Designed for preparation of concrete, reinforced concrete, masonry and other mortars. Comply with the requirements of AZS 411-2010 standards.

### Surface preparation:

The surface should be clean, free from dust and other foreign particles.

### Application:

Mix cement thoroughly with other additives (aggregates) for achieving homogenous dry mixture. Add water and stir intensively. Adjust the amount of water subject to the moisture level of sand and gravel chippings.

**Note:** Pay attention to use pure water, clean mixing vessel and tools.

### Shelf life and storage conditions:

Cement should be stacked in manufacturer's bags (40 kg) off the floor on wooden planks in such a way as the height of a stack doesn't exceed 1.8 m. Storage time from manufacture date: 60 days.

### Warnings:

"FORTIS GROUP" LLC is not responsible for any problems occurred due to improper use of the product.

### Предназначение:

Используется в приготовлении штукатурки, кладки и других смесей. Соответствует требованиям стандарта AZS 411-2010.

### Подготовка поверхности:

Перед началом штукатурных работ следует очистить поверхности от пыли и посторонних предметов.

### Приготовление смеси:

Необходимо размешать с цементными заполнителями, затем добавить необходимое количество воды, и интенсивно перемешать. Вода добавляется в зависимости от влажности песка и гальки.

**Примечание:** Обратите внимание на использование чистой воды, посуды и инструментов.

### Срок годности и условия хранения:

Цемент необходимо хранить в сухом месте в мешках производителя (40 кг), поддонах, в виде груды высотой до 1,8 м. Срок хранения – 60 дней со дня производства.

### Предупреждения:

ООО «FORTIS GROUP» не несет ответственности за возникшие проблемы из-за неправильного использования продукта.

### Təvsiyyə olunan beton qatqısı:

Qarışıq nisbəti	Sement markası CEM II / A - P 32.5 N		
	Qarışıq həcmi		
	Sement	Qum	Su
M 50	1	5	Tələb olunan axıcılığa görə
M 75	1	4	
M 100	1	2,5	

Qeyd: Yuxarıda qeyd olunan texniki göstəricilər laboratoriyaya şəraitində təcrübə əsasında əldə edilmişdir və şəraitdən asılı olaraq göstəricilər dəyişə bilər.

### Recommended masonry mortar compositions:

Mortar class	Cement mark CEM II / A - P 32.5 N		
	Mixture ratio (by volume)		
	Cement	Sand	Water
M 50	1	5	As per required plasticity
M 75	1	4	
M 100	1	2,5	

Note: The technical properties indicated above tested at the laboratory conditions and depend on conditions properties can be change.

### Рекомендуемые строительные растворы:

Марка раствора	Марка цемента CEM II/A-P 32.5 N		
	Соотношение составных частей по объему		
	Цемент	Песок	Вода, макс
M 50	1	5	Объем воды определяются по необходимой пластичности раствора
M 75	1	4	
M 100	1	2,5	

Примечание. Технические характеристики, указанные выше, получены в лабораторных условиях и зависят от свойств условий, могут быть изменены.