

UNİVERSAL

UNİVERSAL

УНИВЕРСАЛ



Təyinatı:

Beton,dəmir-beton, suvaq, hörgü və digər sement əsaslı qarışıqların hazırlanmasında istifadə olunur. AZS 411-2010 standartının tələblərinə uyğundur.

Səthin hazırlanması:

Suvaq və hörgü işləri görülməzdən əvvəl səth tozdan və yad cisimlərdən təmizlənməlidir.

İstifadə qaydaları:

Sement doldurucularla birlikdə yaxşıca qarışdırılır, sonra üzərinə lazımi miqdarda su əlavə edilib təkrarən intensiv surətdə qarışdırılır. Suyun miqdarı qumun və çınqılın nəmliyindən asılı olaraq əlavə edilir.

Qeyd: İstifadə olunan suyun, qabın və alətlərin təmiz olmasına diqqət edin.

Təhlükəsizlik qaydaları:

Sementlə işlədikdə qoruyucu əlcəkdən istifadə olunmalıdır. Gözə və nəfəs yollarına sementin düşməsi yolverilməzdir. Gözə və ələ dəydikdə su ilə yaxşıca yuyulmalıdır.

Saxlama şəraiti və müddəti:

Sement istehsalçının qablaşdırdığı kisələrdə, taxta və ya oxşar altlıqlarda, 1.8m hündürlüyə qədər, qalaq şəklində isə bağlı və quru yerdə saxlanılmalıdır. Saxlanma müddəti istehsal tarixindən sonra 60 gündür.

Xəbərdarlıq:

Göstərilən təlimatlardan kənar istifadə halları zamanı baş verə biləcək hər hansı problemə görə "FORTIS GROUP" MMC məsuliyyət daşımır.

Intended use:

Designed for preparation of concrete, reinforced concrete, masonry and other mortars and for cement based construction mix. Comply with the requirements of AZS 411-2010 standards

Surface preparation:

The surface should be clean, free from dust and other foreign particles.

Application:

Mix cement thoroughly with other additives (aggregates) for achieving homogenous dry mixture. Add water and stir intensively. Adjust the amount of water subject to the moisture level of sand and gravel chippings.

Note: Pay attention to use pure water, clean mixing vessel and tools.

Safety precautions:

Use protective gloves while working with cement. Avoid inhalation of cement. Avoid cement coming into contact with eyes. Flush eyes or skin with plenty of water in case of eye/skin contact.

Shelf life and storage conditions:

Cement should be stacked in manufacturer's bags (40 kg) off the floor on wooden planks in such a way as the height of a stack doesn't exceed 1.8 m. Storage time from manufacture date: 60 days.

Warnings:

"FORTIS GROUP" LLC is not responsible for any problems occurred due to improper use of the product.

Предназначение:

Используется в приготовлении бетона, железобетона, штукатурки, кладки и других смесей. Соответствует требованиям стандарта AZS 411-2010.

Подготовка поверхности:

Перед началом штукатурных работ следует очистить поверхность от пыли и посторонних предметов.

Приготовление смеси:

Необходимо размешать с цементными заполнителями, затем добавить необходимое количество воды, и интенсивно перемешать. Вода добавляется в зависимости от влажности песка и гальки.

Примечание: Обратите внимание на использование чистой воды, посуды и инструментов.

Правила безопасности:

При работе с цементом необходимо использовать защитные перчатки. Недопустимо попадание цемента в глаза и дыхательные пути. При попадании в глаза или на руки необходимо тщательно промыть.

Срок годности и условия хранения:

Цемент необходимо хранить в сухом месте в мешках производителя (40 кг), поддонах, в виде груды высотой до 1,8 м. Срок хранения – 60 дней со дня производства.

Предупреждения:

ООО «FORTIS GROUP» не несет ответственности за возникшие проблемы из-за неправильного использования продукта.

Tövsiyyə olunan beton qatqısı:

Betonun markası	Sementin markası CEM II/A-P 42.5 N		
	Qarışıq həcmi		
	Sement	Qum	Çınqıl
B 15 (M100)	1	6	4,4
B 20 (M 250)	1	5	3,8
B 22.5 (M300)	1	4	3,4

Qeyd: Yuxarıda qeyd olunan texniki göstəricilər laboratoriyaya şəraitində təcrübə əsasında əldə edilmişdir və şəraitdən asılı olaraq göstəricilər dəyişə bilər.

Recommended concrete compositions:

Concrete strength class	Cement mark CEM II / A - P 42.5 N		
	Mixture ratio (by volume)		
	Cement	Sand	Gravel
B 15 (M100)	1	6	4,4
B 20 (M 250)	1	5	3,8
B 22.5 (M300)	1	4	3,4

Note: The technical properties indicated above tested at the laboratory conditions and depend on conditions properties can be change.

Рекомендуемые составы бетона:

ласпрочности бетона (марка)	Марка цемента CEM II/A-P 42.5 N		
	Соотношение между составными частями бетона		
	Цемент	Песок	Гравий
B 15 (M100)	1	6	4,4
B 20 (M 250)	1	5	3,8
B 22.5 (M300)	1	4	3,4

Примечание. Технические характеристики, указанные выше, получены в лабораторных условиях и зависят от свойств условий, могут быть изменены.